

(5) Int. Cl. 5: F 25 D 23/08

B 32 B 5/18 C 08 L 75/04 B 29 C 44/18

⋖



② Aktenzeichen: 197 08 729.9 ② Anmeldetag: 4. 3.97 Offenlegungstag: 1.10.98

Anmelder:

Bayer AG, 51373 Leverkusen, DE

(12) Erfinder:

Dietrich, Karl Werner, Dr., 51519 Odenthal, DE; Heinemann, Torsten, Dr., 51065 Köln, DE; Heilig, Gerhard, Dr., 51467 Bergisch Gladbach, DE

66 Entgegenhaltungen:

43 03 556 C1 DΕ DE 1 95 02 201 A1 87 14 179 U1 DE DE-GM 69 09 334

Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsentrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Für den Kühlmöbelbau geeignete Formelemente sowie ein Verfahren zu deren Herstellung

Beschrieben werden für den Kühlmöbelbereich geeignete Formelemente, bestehend aus einer inneren und äu-Beren Deckschicht und einem dazwischenliegenden Polyurethan-Hartschaum-Kern, wobei der Hartschaum-Kern aus einem weitgehend offenzelligen Polyurethan-Hartschaumstoff besteht und die Deckschichten durch den äu-Beren Luftdruck auf den Hartschaum-Kern gepreßt werden, wobei zwischen den Deckschichten und dem Kern keine auf einer Klebewirkung beruhende Haftung besteht. Weiterhin beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung dieser Formelemente sowie Kühlmöbel, welche mindestens eines dieser beschriebenen Formelemente enthalten.

3

Vorzugsweise wird erfindungsgemäß die Trennung zwischen den Deckschichten und dem Polyurethan-Hartschaum-Kern dadurch erreicht, daß man bei der Herstellung der Formelemente eine Formulierung des Polyurethan-Systems in der Weise wählt, daß keine Hafung des geschäumten Polyurethan-Kerns zu den Deckschichten entstehen kann. Derartige Polyisocyanat/Polyolsysteme sind nach dem Stand der Technik bereits bekannt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines für den Kühlmöbelbereich geeigneten 10 Formelementes, wobei man einen offenzelligen Polyurethan-Hartschaum-Kern zwischen weitgehend diffusionsdichten Deckschichten erzeugt oder einbringt und anschließend das Innere des Formelements dauerhaft derart evakuiert, daß sowohl der konstruktive Aufbau als auch die ther-15 mische Isolierung gewährleistet wird.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Kühlmöbel, welches mindestens eines der oben beschriebenen Formelemente enthält. Die Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Formelemente kann dabei 20 durch einmaliges, diskontinuierliches oder kontinuierliches Evakuieren erzeugt werden. Unter einmaligem Evakuieren im Sinne der Erfindung wird dabei verstanden, daß nur einmal bei der Herstellung der Formelemente diese zwischen der äußeren und inneren Deckschicht einschließlich des da- 25 zwischenliegenden Polyurethan-Hartschaum-Kernes evakuiert wurde, um somit eine Druckdifferenz aufzubauen, die notwendig ist, um die Deckschichten durch den äußeren Luftdruck auf den Polyurethan-Hartschaum-Korn pressen 20 lassen. Unter diskontinuierlichem oder kontinuierlichem 30 Evakuieren im Sinne der Erfindung wird verstanden, daß während des Betricbes des Kühlmöbels kontinuierlich oder diskontinuierlich durch eine Vakuumpumpe die Druckdifferenz zwischen den Deckschichten einschließlich des dazwischenliegenden Polyurethan-Hartschaum-Kernes ständig 35 aufrechterhalten wird. Zweckmäßigerweise wird dafür ein Kühlmöbel-Aggregat gewählt, welches neben der Kühlung des Innenraumes auch als Vakuumpumpe zur Aufrechterhaltung dieser Druckdifferenz eingesetzt werden kann.

Um nun die für die Funktion eines Kühlmöbels notwendi- 40 gen Aggregate und Kondensationseinheiten, die üblicherweise auf der Außenseite des Gchäuses installiert sind, mit der zur Kühlung des Innenraumes notwendigen Installation zu verbinden, wird die Konstruktion vorzugsweise so gewählt, daß das Kühlmöbel ein Formteil enthält, welches eine 45 Öffnung aufweist, die den durch den äußeren Luftdruck bewirkten Zusammenhalt zwischen Deckschichten und Polyurcthan-Hartschaum-Kern nicht beeinflußt, Beispielsweise kann diese Öffnung in einem Bereich liegen, in dem sich zwischen Innen- und Außenwand des Gehäuses kein Poly- 50 urethan-Hartschaum-Kern befindet, wobei dieses Formteil gegenüber dem evakuierten Teil der Gehäusekonstruktion durch Zusammenschweißen der Wandungen isoliert ist. Vorzugsweise kann ein erfindungsgemäßes Kühlmöbel eine Offnung enthalten, wie es gemäß Fig. 1 dargestellt ist.

Dadurch, daß das erfindungsgemäße Kühlmöbel so konstruiert ist, daß es Formteile enthält, welche aus einer inneren und äußeren Deckschicht mit einem dazwischenliegenden Polyurethan-Hartschaum-Kern bestehen, welche keine nach dem Stand der Technik bekannten Verbundelemente sind, die ihre konstruktive Festigkeit über eine auf einer Klebewirkung beruhenden Haftung erhalten, ist das erfindungsgemäße Kühlmöbel recyclingfähig und läßt nach Gebrauch des Gerätes eine weitgehend sorteneine Trennung der bei der Herstellung eingesetzten Einzelkomponenten zu. 65 Dies wird erfindungsgemäß erreicht, indem ein weitgehend offenzelliger Polyurethan-Hartschaumstoff bei der Herstellung des Kühlmöbels eingesetzt wird, wobei die verwende-

ten Deckschichten auf diesen Polyurethan-Hartschaum-Kern durch den äußeren Luftdruck gepreßt werden.

Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines erfindungsgemäßen Formteils mit einer Öffnung zur Durchführung der 5 Kühlinstallation.

Fig. I Durchführung zwischen Innen- und Außenseite eines erfindungsgemäßen Formteils

- A: Scitcnansicht
- B: Frontalansicht
- (1): PUR-Stützkern
- (2): Deckschicht
- (3): Schweißnaht
- (4): Durchbruch

Patentansprüche

- 1. Für den Kühlmöbelbereich geeignete Formelemente, bestehend aus einer inneren und äußeren Deckschicht und einem dazwischenliegenden Polyurethan-Hartschaum-Kern aus einem weitgehend offenzelligen Polyurethan-Hartschaumstoff besteht, und daß die Deckschichten durch den äußeren Luſtdruck auf den Hartschaum-Kern gepreßt werden, wobei zwischen den Deckschichten und dem Kem keine auf einer Klebewirkung beruhende Haftung besteht.
- Formelemente gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die innere und äußere Deckschicht miteinander zu einem Kühlmöbelgehäuse verbunden sind.
- Formelemente gemäß einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckschichten aus weitgehend diffusionsundurchlässigen Materialien bestehen.
- 4. Verfahren zur Herstellung eines für den Kühlmöbelbereich geeigneten Formelementes gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein offenzelliger Polyurethan-Hartschaumstoff-Kern zwischen zwei Deckschichten erzeugt oder eingebracht wird und anschließend das Innere des Formelementes dauerhaft evakuiert wird.
- Kühlmöbel, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens ein Formelement gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 enthalten.
- Kühlmöbel gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckdifferenz zwischen den Deckschichten des Formelementes durch einmaliges, diskontinuierliches oder kontinuierliches Evakuieren erzeugt wird.
- 7. Kühlmöbel gemäß einem der Ansprüche 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Formteil enthält, welches eine Öffnung aufweist, die den durch den änßeren Luftdruck bewirkten Zusammenhalt zwischen Deckschiehten und Polyurethan-Hartschaum-Kern nicht beeinflußt.
- Kühlmöbel gemäß einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Öffnung gemäß Fig-1 enthält.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen